

Sifat campuran beraspal panas dengan asbuton butir

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=128731&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu produk asbuton yang sering digunakan untuk campuran beraspal panas saat ini , ialah asbuton butir dengan ukuran maksimum 2, 36 mm. Banyaknya asbuton butir yang digunakan dalam campuran antara 5% sampai 10% terhadap berat agregat....