

## Studi Strain Mikro Dan Ukuran Butir Lapisan Tipis Ba<sub>0,5</sub>Sr<sub>0,5</sub>TiO<sub>3</sub>

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20178022&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Abstrak Lapisan Tipis Ba<sub>0,5</sub>Sr<sub>0,5</sub>TiO<sub>3</sub> IM dengan variasi suhu pemanasan proses pembuatan telah dihasilkan. Menggunakan teknik CSD (chemical solution deposition ) pada spin coating yang diputer 3000 rpm selama 30 detik. sampel yang ada diberikan perlakuan panas beberapa tahap (pengeringan-pirolisis-annealing). Struktur dari lapisan tipis BST dianalisis dengan menggunakan XRD ...