

Campuran oksida logam tembaga seng dan titanium untk mereduksi karbon dioksida secara fotokatalitik dalam sistem bertekanan = Mixed oxides of copper zinc and titanium for the photocatalytic reduction of carbon dioxide under pressurized system

Oman Zuas, supervisor

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20390519&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

[**ABSTRAK**]

Some series of mixed oxide photo-catalysts including  $x\text{Cu}_2\text{O}-y\text{TiO}_2$ ,  $x\text{ZnO}-y\text{TiO}_2$  and  $x\text{Cu}_2\text{O}-y\text{ZnO}-z\text{TiO}_2$  have been successfully synthesized, using coprecipitation method, and applied for  $\text{CO}_2$  photocatalytic reduction in pressurized aqueous solution. The amounts of either  $\text{Cu}_2\text{O}$  or  $\text{ZnO}$  in the oxide mixture were varied ranging from 0.0 to 2.0 wt%. The XRD and TEM results confirmed that all photocatalysts were found predominantly in anatase phase having good crystalline nature with particle size ranging from 10 to 20 nm. The presence of  $\text{Cu}_2\text{O}$  and  $\text{ZnO}$  has not only exerted a great influence on the properties of the photocatalysts along with decrease the band gap energy, but also increase the specific surface area. The XPS results indicated that chemical states of the Ti, Cu, and Zn element in the photocatalysts system were found as Ti(IV), Cu(I), and Zn(II), respectively. Evaluation of the photocatalysts performance showed that the photocatalysts were active for  $\text{CO}_2$  reduction and some compounds (i.e., CO, CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> and CH<sub>3</sub>OH) were detected as the  $\text{CO}_2$  photocatalytic reduction products. The presence of either  $\text{Cu}_2\text{O}$  or  $\text{ZnO}$  in suitable amount results in increasing the performance of the photocatalysts. The 1.0Cu<sub>2</sub>O-99.0TiO<sub>2</sub>, 0.5ZnO-99.5TiO<sub>2</sub>, and 1.0Cu<sub>2</sub>O-0.5ZnO-98.5TiO<sub>2</sub> photocatalyst were observed to have the highest photocatalytic activity among their series. Photoluminescence data verified the activity enhancement of photocatalyst due to the acting ability of  $\text{Cu}_2\text{O}$  and  $\text{ZnO}$  as electron trapper and charge carrier separator, inhibiting the recombination rate of electron-hole pairs. The particle size, band gap energy, and surface area were not found as the major factor related to such activity enhancement. Quantum efficiency data indicated that 1.0Cu<sub>2</sub>O-0.5ZnO-98.5TiO<sub>2</sub> was the most active for the photocatalytic reduction of  $\text{CO}_2$  than both 1.0Cu<sub>2</sub>O-99.0TiO<sub>2</sub> and 0.5ZnO-99.5TiO<sub>2</sub>. Reaction kinetic evaluation indicated that the  $\text{CO}_2$  photocatalytic reduction follows a pseudo-first order model, giving a good fit between theoretical and experimental data. Reusability testing of photocatalyst indicated that the photocatalyst has a tendency to deactivate. The morphology change and chemical state of the element species can be considered as the reasons for declining the activity of the photocatalyst.

<hr>

**ABSTRAK**

Sejumlah fotokatalis oksida logam, meliputi  $x\text{Cu}_2\text{O}\text{-}y\text{TiO}_2$ ,  $x\text{ZnO}\text{-}y\text{TiO}_2$  dan  $x\text{Cu}_2\text{O}\text{-}y\text{ZnO}\text{-}z\text{TiO}_2$  telah berhasil di sintesis menggunakan metoda ko-presipitasi, dan digunakan untuk mereduksi  $\text{CO}_2$  dalam larutan berair. Variasi kandungan  $\text{Cu}_2\text{O}$  dan  $\text{ZnO}$  dalam fotokatalis berkisar dari 0,0 sampai 2,0 %-berat. Hasil karakterisasi menggunakan XRD dan TEM memperlihatkan bahwa fotokatalis hasil sintesis memiliki fase anatase, dengan tingkat kristalinitas yang bagus, dan mempunyai ukuran partikel berkisar antara 10 sampai 20 nm. Keberadaan  $\text{Cu}_2\text{O}$  dan  $\text{ZnO}$  dalam sistem fotokatalis tidak hanya mengakibatkan terjadinya penurunan harga energi band gap tapi juga meningkatkan luas permukaan spesifik dari fotokatalis. Dari data hasil pengukuran XPS menunjukkan bahwa unsur-unsur Ti, Cu, dan Zn dalam fotokatalis masing-masing berada sebagai  $\text{Ti(IV)}$ ,  $\text{Cu(I)}$ , and  $\text{Zn(II)}$ . Hasil evaluasi terhadap kinerja fotokatalis dalam mereduksi  $\text{CO}_2$  menunjukkan bahwa fotokatalis merupakan bahan yang aktif, dibuktikan dengan terbentuknya beberapa senyawa (yaitu:  $\text{CO}$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{C}_2\text{H}_4$  and  $\text{CH}_3\text{OH}$ ) sebagai produk hasil reduksi. Pada tingkat penambahan yang sesuai, keberadaan  $\text{Cu}_2\text{O}$  dan  $\text{ZnO}$  mampu meningkatkan kinerja fotokatalis. Dari seluruh fotokatalis yang disintesis, fotokatalis  $1.0\text{Cu}_2\text{O}\text{-}99.0\text{TiO}_2$ ,  $0.5\text{ZnO}\text{-}99.5\text{TiO}_2$ , and  $1.0\text{Cu}_2\text{O}\text{-}0.5\text{ZnO}\text{-}98.5\text{TiO}_2$  mempunyai aktifitas fotokatalitik tertinggi. Data fotoluminesen memverifikasi bahwa peningkatan kinerja fotokatalis-fotokatalis tersebut kemungkinan disebabkan karena  $\text{Cu}_2\text{O}$  dan  $\text{ZnO}$  mampu bertindak sebagai perangkap elektron dan sebagai pemisah muatan sehingga menghambat kecepatan terjadinya penggabungan kembali electrons dan holes. Sedangkan ukuran partikel, energi band gap, dan luas permukaan spesifik dari fotokatalis bukan merupakan faktor penentu terjadinya peningkatan kinerja dari fotokatalis. Data efisiensi quantum menunjukkan bahwa fotokatalis ber-dopant ganda ( $1.0\text{Cu}_2\text{O}\text{-}0.5\text{ZnO}\text{-}98.5\text{TiO}_2$ ) lebih reaktif dan efektif dibandingkan dengan fotokatalis berdopant tunggal ( $1.0\text{Cu}_2\text{O}\text{-}99.0\text{TiO}_2$  atau  $0.5\text{ZnO}\text{-}99.5\text{TiO}_2$ ) dalam mereduksi  $\text{CO}_2$ .

Evaluasi terhadap kinetika reaksi memperlihatkan bahwa proses reduksi mengikuti model pseudo-first order, dan data yang diperoleh secara teori dan eksperimen menunjukkan adanya hubungan yang baik. Adapun studi tentang penggunaan fotokatalis secara berulang memperlihatkan bahwa fotokatalis cenderung mengalami penurunan aktifitas, yang kemungkinan disebabkan oleh terjadinya perubahan morfologi permukaan dan muatan bilangan oksidasi dari unsur pembentuk fotokatalis., Sejumlah fotokatalis oksida logam, meliputi  $x\text{Cu}_2\text{O}\text{-}y\text{TiO}_2$ ,  $x\text{ZnO}\text{-}y\text{TiO}_2$  dan  $x\text{Cu}_2\text{O}\text{-}y\text{ZnO}\text{-}z\text{TiO}_2$  telah berhasil di sintesis menggunakan metoda ko-presipitasi, dan digunakan untuk mereduksi  $\text{CO}_2$  dalam larutan berair. Variasi kandungan  $\text{Cu}_2\text{O}$  dan  $\text{ZnO}$  dalam fotokatalis berkisar dari 0,0 sampai 2,0 %-berat. Hasil karakterisasi menggunakan XRD dan TEM memperlihatkan bahwa fotokatalis hasil sintesis memiliki fase anatase, dengan tingkat kristalinitas yang bagus, dan mempunyai ukuran partikel berkisar antara 10 sampai 20 nm. Keberadaan  $\text{Cu}_2\text{O}$  dan  $\text{ZnO}$  dalam sistem fotokatalis tidak hanya mengakibatkan terjadinya penurunan harga energi band gap tapi juga meningkatkan luas permukaan spesifik dari

fotokatalis. Dari data hasil pengukuran XPS menunjukkan bahwa unsur-unsur Ti, Cu, dan Zn dalam fotokatalis masing-masing berada sebagai Ti(IV), Cu(I), and Zn(II). Hasil evaluasi terhadap kinerja fotokatalis dalam mereduksi CO<sub>2</sub> menunjukkan bahwa fotokatalis merupakan bahan yang aktif, dibuktikan dengan terbentuknya beberapa senyawa (yaitu: CO, CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> and CH<sub>3</sub>OH) sebagai produk hasil reduksi. Pada tingkat penambahan yang sesuai, keberadaan Cu<sub>2</sub>O dan ZnO mampu meningkatkan kinerja fotokatalis. Dari seluruh fotokatalis yang disintesis, fotokatalis 1.0Cu<sub>2</sub>O-99.0TiO<sub>2</sub>, 0.5ZnO-99.5TiO<sub>2</sub>, and 1.0Cu<sub>2</sub>O-0.5ZnO-98.5TiO<sub>2</sub> mempunyai aktifitas fotokatalitik tertinggi. Data fotoluminesen memverifikasi bahwa peningkatan kinerja fotokatalis-fotokatalis tersebut kemungkinan disebabkan karena Cu<sub>2</sub>O dan ZnO mampu bertindak sebagai perangkap elektron dan sebagai pemisah muatan sehingga menghambat kecepatan terjadinya penggabungan kembali electrons dan holes. Sedangkan ukuran partikel, energi band gap, dan luas permukaan spesifik dari fotokatalis bukan merupakan faktor penentu terjadinya peningkatan kinerja dari fotokatalis. Data efisiensi quantum menunjukkan bahwa fotokatalis ber-dopant ganda (1.0Cu<sub>2</sub>O-0.5ZnO-98.5TiO<sub>2</sub>) lebih reaktif dan efektif dibandingkan dengan fotokatalis berdopant tunggal (1.0Cu<sub>2</sub>O-99.0TiO<sub>2</sub> atau 0.5ZnO-99.5TiO<sub>2</sub>) dalam mereduksi CO<sub>2</sub>. Evaluasi terhadap kinetika reaksi memperlihatkan bahwa proses reduksi mengikuti model pseudo-first order, dan data yang diperoleh secara teori dan eksperimen menunjukkan adanya hubungan yang baik. Adapun studi tentang penggunaan fotokatalis secara berulang memperlihatkan bahwa fotokatalis cenderung mengalami penurunan aktifitas, yang kemungkinan disebabkan oleh terjadinya perubahan morfologi permukaan dan muatan bilangan oksidasi dari unsur pembentuk fotokatalis.]