

Elektroreduksi karbon dioksida (CO₂) menggunakan elektroda boron doped diamond (BDD) termodifikasi bimetal platinum-Iridium dengan variasi rasio mol platinum-iridium = Electroreduction of carbon dioxide (CO₂) using platinum-iridium modified boron-doped diamond (BDD) with various platinum-iridium mole ratios

Millati Hanifah Saprudin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474926&lokasi=lokal>

Abstrak

Melimpahnya gas CO₂ di alam berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku konversi recovery untuk menghasilkan produk bahan kimia sintetik salah satunya melalui reduksi CO₂ secara elektrokimia elektroreduksi. Elektroda boron-doped diamond BDD diketahui memiliki berbagai karakteristik unggul untuk digunakan sebagai elektroda kerja pada aplikasi elektroreduksi. Pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi elektroda BDD dengan mendepositkan bimetal platinum dan iridium Pt-Ir menggunakan metode wet chemical seeding yang dilanjutkan dengan elektrodepositi pada potensial -0,5 V vs Ag/AgCl selama 15 menit. Optimalisasi dilakukan pada variasi rasio Pt-Ir 1:1, 1:2 dan 2:1. Setiap elektroda dikarakterisasi menggunakan CV, SEM, EDX, XPS dan Raman Spektroskopi. Elektroreduksi CO₂ dilakukan pada sel 2 kompartemen, yaitu ruang katoda yang berisi NaCl 0,1 M dan terta terlarut gas CO₂ dan ruang anoda yang berisi Na₂SO₄ dengan menggunakan setiap elektroda tersebut masing-masing pada potensial -1,1 V, -1,2 V, -1,3 V, -1,5 V, dan -1,7 V vs Ag/AgCl selama 60 menit. Produk hasil reduksi dianalisa menggunakan HPLC dan GC. Produk terbanyak yang dihasilkan adalah asam format sebesar 7,08 mg/L dengan efisiensi faraday 23,17 menggunakan elektroda PtIr 2:1 BDD pada potensial -1,1 V vs Ag/AgCl. Selain asam format dihasilkan pula produk lainnya seperti metanol, gas CO, gas metana dan gas H₂. Sedangkan dengan menggunakan elektroda Pt-BDD hanya mampu menghasilkan asam format 2,51 mg/L pada potensial -1,6 V vs Ag/AgCl. Keberadaan Ir mampu menurunkan potensial pada elektroreduksi CO₂ untuk menghasilkan produk dengan konsentrasi yang lebih besar.

.....The abundance of CO₂ gas in nature potentially to produce valueable chemical products through electrochemical reduction of CO₂ electroreduction of CO₂. Boron doped diamond BDD is known to have superior characteristic to supports to electroreduction CO₂ which requires high potensial reduction. In this research, BDD electrode was modified by depositing platinum iridium bimetals onto BDD surface through wet chemical seeding method followed by electrodeposition at 0,5 V vs Ag AgCl for 15 min. Optimization was also performed for various Pt Ir mole ratios, including 1 1 , 1 2 and 2 1. Each electrode was characterized by using CV, SEM, EDX, XPS and Raman spectroscopy. Electroreduction of CO₂ was performed by using two compartment cell. In the cathode chamber 0.1 M NaCl with dissolved CO₂ gas was placed, while in the anode chamber the solution was 0.1 M Na₂SO₄. PtIr BDD were performed as working electrode. Electroreduction of CO₂ was carried out at various potentials of 1,1 V, 1,2 V, 1,3 V, 1,5 V, and 1,7 V vs Ag AgCl for 60 min. The products of the electroreduction were analyzed using HPLC and GC. The main product in this system was formic acid with the largest concentration of 7,08 mg L with 23,17 farradaic efficiency at PtIr 2 1 BDD at the potential of 1,1 V vs Ag AgCl. Other products including methanol, CO, methane and H₂ gas was also generated. On the other hand, Pt BDD electrode can produce 2,51 mg L formic acid at much higher potential at 1,6 V vs Ag AgCl. The existance of Ir particles proposed

to contribute in reducing the required potential and to produce concentration of formic acid the CO₂ reduction.