

# Sintesis struktur nanokomposit ZnO/MoS<sub>2</sub> dan ZnO/WS<sub>2</sub> untuk aplikasi fotokatalis = Synthesis of ZnO/MoS<sub>2</sub> and ZnO/WS<sub>2</sub> nanocomposites for photocatalytic application

Mona Dini Mardia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20491135&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Seng Oksida (ZnO) adalah fotokatalis semikonduktor yang menjanjikan karena harganya yang ekonomis, ramah lingkungan, tidak mudah bereaksi kimia serta stabil. Namun laju rekombinasi muatan yang tinggi membuat aktifitas fotokatalitiknya kurang optimal. Salah satu cara untuk mengurangi rekombinasi muatannya adalah dengan menggabungkan ZnO dengan semikonduktor lain yang memiliki energi band gap lebih rendah, antara lain bahan Transition Metal Di-Chalcogenides (TMDC). Pada penelitian ini, ZnO nanorods (NRs) disintesis dengan metode Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP) dan metode hidrotermal diatas substrat kaca kemudian dilanjutkan dengan deposisi MoS<sub>2</sub> dan WS<sub>2</sub> diatas ZnO nanorod dengan metode spincoating. Untuk mendapatkan nanosheets MoS<sub>2</sub> dan WS<sub>2</sub>, dilakukan eksfoliasi dengan metode Liquid Phase Exfoliation (LPE). Selanjutnya dilakukan karakterisasi morfologi, struktur dan sifat optik menggunakan SEM, TEM, XRD, XPS, Raman spectroscopy, UV-Vis and Photoluminescence Spectroscopy untuk menganalisis pengaruh penambahan MoS<sub>2</sub> dan WS<sub>2</sub> terhadap aktivitas fotokatalitik ZnO NRs.

Kemudian hibrida ZnO/Mo<sub>2</sub> dan ZnO/WS<sub>2</sub> digunakan sebagai fotokatalis untuk mendegradasi metil biru dibawah penyinaran cahaya tampak dan sinar UV. Hasil menunjukkan bahwa deposisi MoS<sub>2</sub> dan WS<sub>2</sub> pada ZnO NRs memperlambat laju degradasi metil biru akibat sifat hidrofobik MoS<sub>2</sub> dan WS<sub>2</sub> yang menghalangi adsorpsi molekul H<sub>2</sub>O. Persen degradasi MB oleh fotokatalis ZnO murni, ZnO/MoS<sub>2</sub> dan ZnO/WS<sub>2</sub> selama 37,5 menit dibawah penyinaran cahaya tampak secara berturut-turut adalah 87,7%, 85,2%, dan 83,6% sedangkan dengan penyinaran ultraviolet adalah 81,0%, 78,2%, dan 77,9%. Degradasi metil biru oleh fotokatalis ZnO/WS<sub>2</sub> lebih lambat daripada ZnO/MoS<sub>2</sub> disebabkan ZnO/WS<sub>2</sub> bersifat lebih hidrofobik seperti terlihat dari sudut kontak air terhadap permukaannya yang lebih tinggi.

.....Zinc oxide (ZnO) is a promising semiconductor photocatalyst due to its low cost, environmentally friendly and chemical innerness and photostability. However, the high rate of charges recombination makes its photocatalytic activity is less optimal. One way to reduce the charges recombination rate is by decorating the ZnO with other semiconductors that have lower bandgap, such as transition metal dichalcogenides (TMDCs). In this study, ZnO nanorods were synthesized via ultrasonic spray pyrolysis and hydrothermal method on the glass substrate and then followed by deposition of molybdenum disulfide (MoS<sub>2</sub>) and tungsten disulfide (WS<sub>2</sub>) on ZnO nanorods by using spincoating method. In order to produce MoS<sub>2</sub> and WS<sub>2</sub> nanosheets, this materials was firstly exfoliated by liquid phase exfoliation method. The morphology, structural and optical properties characterization by using SEM, TEM, XRD, XPS, Raman spectroscopy, UV-Vis and Photoluminescence Spectroscopy was performed to analyze the influence of MoS<sub>2</sub> and WS<sub>2</sub> on the photocatalytic activity ZnO NRs. Then the hybrid ZnO/MoS<sub>2</sub> and ZnO/WS<sub>2</sub> were used as photocatalyst for degradation of methyl blue under visible and UV light. Percentage degradation of MB by pure ZnO, ZnO/MoS<sub>2</sub> and ZnO/WS<sub>2</sub> photocatalysts for 37.5 minutes under visible light irradiation were 87.7%, 85.2%, and 83.6% respectively while those with ultraviolet radiation were 81.0%, 78.2%, and 77.9%. The degradation of methyl blue by ZnO/WS<sub>2</sub> photocatalyst is slower than ZnO/Mo<sub>2</sub> because Zn /WS<sub>2</sub> is more

hydrophobic as seen from the higher contact angle to the water.