

# Preparasi dan Karakterisasi WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> untuk Produksi Hidrogen dari Salty Water secara Fotoelektrokatalitik = Preparation and Characterization of WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> for Photoelectrocatalytic Hydrogen Production from Salty Water

Rizky Aulia Avicenna, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920522712&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Hidrogen merupakan bahan bakar potensial yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Hidrogen dapat diproduksi dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan Photo Electro Catalysis (PEC) untuk aplikasi water splitting dari salty water. Sel PEC dapat menggunakan material semikonduktor TNA. Namun TiO<sub>2</sub> memiliki band gap yang lebar sehingga secara hanya aktif pada sinar UV, dan kurang aktif di daerah sinar tampak. Sementara itu jika TiO<sub>2</sub> dimodifikasi dengan WO<sub>3</sub> aktivitasnya dapat menjangkau daerah sinar tampak. Dalam penelitian ini dilakukan elektrodepositi WO<sub>3</sub> pada TiO<sub>2</sub>, lalu dilakukan karakterisasi dan kemampuannya menghasilkan arus cahaya pada daerah sinar tampak, serta uji produksi hidrogen dari air. Hasil karakterisasi menunjukkan terjadinya penurunan band gap seiring dengan lama waktu elektrodepositi, yaitu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit yang masing – masing menghasilkan penurunan band gap sebesar 3.12 eV; 2,97 eV; dan 2,87eV. Lebih lanjut dari uji Multiple Pulse Amperometry (MPA) dibawah sinar UV diamati terjadinya peningkatan arus cahaya dari TNA saja dibandingkan dengan WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> yakni 0.00031 mA/cm<sup>2</sup> -menjadi 0.0037 mA/cm<sup>2</sup>. Penerapan aplikasi PEC dengan penerapan fotoanoda WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> dan katoda Pt/rTNA menghasilkan produksi gas sebanyak 0,0026 mikromol hidrogen dalam waktu 4 jam penyinaran cahaya.

.....Hydrogen is a potential fuel that can replace fossil fuels. Hydrogen can be produced in various ways, and one is through Photo Electro Catalysis (PEC) for water-splitting applications from salty water. PEC cells can utilize TNA semiconducting materials. However, TiO<sub>2</sub> has a wide band gap, making it only active under UV light and less active in the visible light range. On the other hand, if TiO<sub>2</sub> is modified with WO<sub>3</sub>, its activity can extend to the visible light range. In this study, electrodeposition of WO<sub>3</sub> onto TiO<sub>2</sub> was performed, followed by characterization and its ability to generate photocurrent in the visible light range, as well as hydrogen production from water. The characterization results showed a decrease in the band gap with increasing electrodeposition time: 5 minutes, 10 minutes, and 15 minutes, resulting in band gap reductions of 3.12 eV, 2.97 eV, and 2.87 eV, respectively. Furthermore, multiple pulse amperometry (MPA) tests under UV light revealed an increase in photocurrent from TNA compared to WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>, with values of 0.00031 mA/cm<sup>2</sup> and 0.0037 mA/cm<sup>2</sup>, respectively. The implementation of the PEC application using WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> photoanode and Pt/rTNA cathode resulted in the production of gas, specifically hydrogen, with a yield of 0,0026 micromoles in 4-hours light exposure.