

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Ketiga kelompok spesimen mengalami penurunan kekerasan permukaan. Penurunan kekerasan terjadi baik pada spesimen yang diaplikasikan bahan pemutih gigi selama 4 jam, 8 jam, maupun yang hanya direndam dalam aquabides. Namun ketiga kelompok tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian bahan pemutih gigi hidrogen peroksida 6% tidak mempengaruhi nilai kekerasan permukaan resin komposit hibrid dengan aplikasi selama 4 jam dalam waktu satu hari.

7.2. Saran

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya diteliti pengaruh berbagai bahan pemutih gigi terhadap kekerasan resin komposit hibrid.

Pada penelitian selanjutnya dapat diteliti pengaruh bahan pemutih gigi terhadap kekerasan berbagai tipe resin komposit.